

Okapní a hřebenový prvek

Pro hřeben, nároží a okap

Popis:

Okapové/hřebenové prvky jsou stejně jako asfaltové šindele Isola vyrobeny z kombinace skelné vložky a z asfaltu modifikovaným termoplastickým polymerem. Povrchová úprava je stejná jako u šindelů. Lepicí plochy zajišťují bezpečné slepení. U okapového/hřebenového prvku se musí odstranit fólie na zadní straně. Jako okapový prvek se používá celý plát. Pokud se používá jako hřeben a nároží, lze jej snadno rozdělit na tři kusy, které se pokládají s polovičním přesahem.



Oblast použití:

Okapové/hřebenové prvky mají dvě různá využití, jak naznačuje již jejich název:

Při pokládce u okapu musí spodní okraj okapního prvku (3 spojené kusy, tj. 1 plát) lícovat s hranou okapního plechu.

Při pokládce na hřebeni nebo nároží se plát v perforovaných bodech rozdělí na 3 kusy o velikosti 33 x 33 cm. Jednotlivé kusy se položí s lavičným překrytím na střed hřebene a/nebo nároží.

U obou použití je třeba bezpodmínečně odstranit ochrannou PE fólii na zadní straně.

Skladování:

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Neskládejte jednotlivé palety na sebe.

Pokládka:

Při instalaci dodržujte platné normy a pokyny v Návodu pro pokládku.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Příslušenství pro:

Takshingel Dråpe Skifergrå str

Schválení a záruky



Okapní a hřebenový prvek₅₁₀₄₅₀

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Množství v balíku	54	-
Tloušťka	3	mm
Šířka	333	mm
Materiál	Speciální nosná vložka ze skleněných vláken a modifikovaného asfaltu	-
Barvy	Seda struktura	-
Spotřeba - hřeben/nároží	6	stk/lm
Výška	318	mm
Nejmenší sklon střechy	15	°
Hmotnost (jednotky)	450	g

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
UV odolnost	EN 544	-	Schváleno
Rozměrová stálost	EN 1107:1	-	± 3
Odolnost proti mechanickému namáhání	EN 1297	-	Spňuje
Klasifikace reakce na oheň	CEN/TS 1187-2	-	E
Uvolňování nebezpečných látek	-	-	Ingen
Odolnost proti roztržení, příčně	EN-544	N	120 ± 20
Chování při zvýšených teplotách	EN-544	mm at 90 °C	< 2
Klasifikace střech vystavených vnějšímu požáru	EN 13501-1	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Pevnost v tahu podélně	EN-544	N/50 mm	890 ± 200
Pevnost v tahu příčně	EN-544	N/50 mm	690 ± 200
Nasákavost	EN-544	%	< 1
Vodotěsnost / obsah asfaltu	EN-544	g/m ²	1300
Odpovědnost za škodu	-	g	< 1,2

