

Úžlabní pás Gotik, Šedá struktura

Pro zakrytí úžlabí u šindelových střech

Popis:

Úžlabní pás Isola se skládá ze silné nosné vložky ze skleněných vláken a pružného polymerového asfaltu. Povrch je úpkyt barvenou drcenou břídlicí. Na spodní straně je PE fólie, která brání slepení úžlabního pásu s podkladem.



Oblast použití:

Úžlabní pás Isola se skládá ze silné nosné vložky ze skleněných vláken a pružného polymerového asfaltu. Povrch je úpkyt barvenou drcenou břídlicí. Na spodní straně je PE fólie, která brání slepení úžlabního pásu s podkladem.

Skladování:

Úžlabní pás barevně ladící s šindelovou střechou položte do středu úžlabí. Přibijte po obou stranách hřebíky se širokou hlavou, min 10 mm. Hřebíky přibijte střídavě ve vzdálenosti 10 cm ne více než 10 cm od okraje pásu. Více naleznete v Návodu na pokládku.

Pokládka:

Úžlabní pás položte do středu úžlabí. Přibijte po obou stranách hřebíky se širokou hlavou, min 10 mm. Hřebíky přibijte střídavě ve vzdálenosti 10 cm ne více než 10 cm od okraje pásu. Více naleznete v Návodu na pokládku.

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Příslušenství:

Isola Fugemasse 310ml

Schválení a záruky



Úžlabní pás Gotik, Šedá struktura

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Šířka	1000	mm
Délka	7500	mm
Hmotnost (jednotky)	39000	g
Materiál	Skleněné vlákno nasycené polymerem modifikovaným bitumenem	-
Povrch	Břidlicový posyp	-
Tloušťka	4,1	mm

Číslo výrobku		Barvy	
Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Sd-hodnota	EN1911	m	328
Prodloužení podélné	EN: 12311:1	%	30 ± 10
Prodloužení příčné	EN: 12311:1	%	30 ± 10
Klasifikace reakce na oheň	EN 13501-1	-	F
Chování za studena	EN: 1109-1	°C	-20
Chování za studena po stárnutí	EN: 1109-1	°C	-20
Uvolňování nebezpečných látek	Není k dispozici žádná metoda	-	Ingen
Rázové odolnosti metoda A	EN-12691	mm	≥ 1500 mm
Odolnost proti statickému zatížení, metoda A	-	kg	20
Odolnost proti roztržení, podélně	EN-12310-1	N	300 ± 50
Odolnost proti roztržení, příčně	EN-12310-1	N	300 ± 50
Chování při zvýšených teplotách	EN-1110	mm at 90 °C	0
Klasifikace střeš vystavených vnějšímu požáru	EN 13501-5	-	Froof*
Smyková pevnost ve spoji	EN-12317-1	N/50 mm	850 ± 50
Spoj odolný proti roztržení	-	N/50 mm	200 ± 50
Pevnost v tahu podélně	EN-12311-1	N/50 mm	950 ± 100
Pevnost v tahu příčně	EN-12311-1	N/50 mm	850 ± 100
Vodotěsnost	EN-1928	-	Bestått
Odpovědnost za škodu	EN: 12039	g	0,5

